

# デッキガード P20

CREDENCE

シラン・シロキサン系 浸透性吸水防止材

「デッキガード P20」は溶剤系の吸水防止材で、最上位の性能を有します。「デッキガード P20」は躯体表面での撥水効果だけでなく、浸透により吸収防水層を形成することで優れた吸収防止効果を維持することができます。



## 特 長

### ■ 高い耐久性

躯体内部に吸収防止層を形成するため、摩耗等により浸透層が物理的になくなる限り効果は続くと考えられています。

### ■ 優れた効果

- ・雨水、塩分等の侵入防止
- ・コケ、カビの発生防止
- ・凍結融解抵抗性の向上
- ・白華現象の防止
- ・アルカリ骨材反応の抑制

### ■ 容易な施工性

エアレススプレー、ローラー、刷毛で2回塗布するだけで熟練工を要しません。

## 用 途

- コンクリート、ブロック、タイル目地
- その他、無機系構造物

## 性 状

外観	主成分	密度 (g/cm <sup>3</sup> )	引火点 (°C)	塩化物イオン浸透深さ (mm)
無色透明液体	シラン・シロキサン系シリコーン	0.8 ± 0.5	38	0

※塩化物イオン浸透深さは、JIS A 1171:2000 に準拠

## 標準使用量

	塗布量	塗布回数
m <sup>2</sup> 当り	0.4 L (0.2 L × 2 回)	2 回

※塗布面が若干濡れ色になりますので、事前に確認して下さい。

## 施工上の注意事項

- 塗布面に付着している油類、脆弱層を除去し、洗浄、乾燥させた後に塗布して下さい。
- 高圧洗浄での洗浄を推奨します。
- 必要に応じ、欠損部の修復、段差、不陸調整を行って下さい。
- ケット社の水分計にて、コンクリートの水分率 5%以下を目安に施工して下さい。  
(計測深さは 40mm、温度はオート)
- エアレススプレー、ローラー、刷毛等にて、ムラなく必要回数塗布して下さい。
- 施工後、塗布面が濡れないようシート養生などを行って下さい。

## 使用および保管上の注意事項

- 使用前には、本品をよく攪拌ください。
- 塗布後、施工面が凍結しないように注意してください。
- 保管は 0℃以上の冷暗所に保管してください。
- 使用後は缶を密封して保管してください。

## 安全衛生上の注意事項

- マスク、保護メガネ、ゴム手袋等の保護 具を着用してください。
- 目に入った場合は、直ちに清浄な水で十分洗浄し専門医の診断を受けてください。
- 誤飲した場合は、直ちに多量の水を飲ませて吐かせ専門医の診断を受けてください。
- 皮膚に付着した場合は、直ちに大量の水で洗浄して下さい。
- 子供に触れさせないでください。

## 荷 姿

18 L/缶