

# デッキガードシステム

CREDENCE

## 高性能浸透性防水防塩保護工法

「デッキガードシステム」は、通気性を維持しつつ、コンクリート躯体とその内部の鉄筋を水分や塩分の浸透から保護することができるシステムです。「デッキガードプライマー」と「デッキガードトップコート」の組合せで使用します。

### 特 長

- 高い耐久性  
躯体内部に吸水防止層を形成するため、摩耗等により浸透層が物理的になくなる限り効果は続くと考えられています。
- 容易な施工性  
スプレー、ローラー、ハケでの施工が可能
- 優れた効果  
雨水・塩分の侵入防止、 ほこりの吸着防止、 白華現象の防止  
凍結融解抵抗性の向上、 耐候性に優れ紫外線防止

### 用 途

- 橋梁、栈橋などのあらゆるコンクリート構造物
- レンガ、天然石、ブロック

### 性 状

	外観	主成分	密度 (g/cm <sup>3</sup> )	引火点 (°C)
デッキガード プライマー	無色透明液体	アルコキシ・シラン	0.79 ± 0.01	39
デッキガード トップコート	無色透明液体	メチルメタ・アクリレート	0.92 ± 0.01	7

### 標準使用量

	デッキガードプライマー	デッキガードトップコート
塗布回数	2 回	1 回
m2 当り	0.3 L (0.15L × 2 回)	0.2 L

## 施工上の注意事項

- 塗布面に付着している油類、脆弱層を除去し、洗浄、乾燥させた後に塗布して下さい。
- 高圧洗浄での洗浄を推奨します。
- 必要に応じ、欠損部の修復、段差、不陸調整を行って下さい。
- ケット社の水分計にて、コンクリートの水分率 5%以下を目安に施工して下さい。  
(計測深さは 40mm、温度はオート)
- エアレススプレー、ローラー、刷毛等にて、ムラなく必要回数塗布して下さい。
- 「デッキガードプライマー」の塗布間隔は 6 時間以上です。
- 「デッキガードトップコート」との塗布間隔も 6 時間以上空けて下さい。
- 施工後、塗布面が濡れないようシート養生などを行って下さい。

## 使用および保管上の注意事項

- 使用前には、本品をよく攪拌ください。
- 塗布後、施工面が凍結しないように注意してください。
- 保管は 0°C 以上の冷暗所に保管してください。
- 使用後は缶を密封して保管してください。

## 安全衛生上の注意事項

- マスク、保護メガネ、ゴム手袋等の保護具を着用してください。
- 目に入った場合は、直ちに清浄な水で十分洗浄し専門医の診断を受けてください。
- 誤飲した場合は、直ちに多量の水を飲ませて吐かせ専門医の診断を受けてください。
- 皮膚に付着した場合は、直ちに大量の水で洗浄して下さい。
- 子供に触れさせないでください。

## 荷 姿

デッキガードプライマー : 18 L / 缶  
デッキガードトップコート : 18 L / 缶