

ナイトボンド RC

レンダロックモルタル専用
仕上げ用養生材

概要

「ナイトボンド RC」は、特殊な水系アクリル溶液で、レンダロックモルタルの仕上げ用養生材としてハケ・ローラー又は噴霧にて使用し仕上げます。

用途

レンダロックモルタル（左官、吹付け）の仕上げ用養生材

特長

- モルタル表層部に養生層が形成されます。
- モルタル表層部の急激な水分蒸発を抑制します。
- 有害物質は含んでいないので作業が安全です。

仕様

■標準使用量

	ナイトボンド RC
m2 当り	0.15 kg
18kg 当り	120 m ²

※希釈しないで使用して下さい。

■性状

外観	乳白色エマルジョン
粘度 (mPa・s 25℃)	18 ~ 30
pH (20℃)	8.0 ~9.0



安全衛生上の注意事項

- ・ 取扱いについては、ゴーグル、ゴム手袋等を着用して下さい。
- ・ 目に入った場合、速やかに洗浄な水で十分洗眼した後、専門医の診察を受けて下さい。
- ・ 皮膚に付着した場合は、速やかに水で洗い流し、必要に応じて専門医の診察を受けて下さい。
- ・ 飲み込んだ場合は、多量の水を飲ませ、吐かせた後、速やかに専門医の診察を受けて下さい。

荷姿及び保管

18kg/缶

未開封、乾燥した場所に保管して12ヶ月。

絶対に凍結させないように注意して下さい。

高温・高湿の条件下では寿命が大幅に短くなる事がありますので、十分注意して下さい。

施工手順

■施工フロー



■施工手順

- ① レンダロックモルタル施工
 - ・ 左官もしくは吹付け施工にて断面修復を行って下さい。
- ② ナイトボンド RC 塗布
 - ・ レンダロックモルタル施工後、直ちにナイトボンド RC を塗布して下さい。
 - ・ ハケ・ローラー又は噴霧にて均一にムラなく塗布して下さい。
 - ・ 標準使用量は必ず使用して下さい。
 - ・ 希釈しないで下さい。
- ③ 左官コテ仕上げ
 - ・ ナイトボンド RC を擦り込みながら、表面を仕上げして下さい。
- ④ 養生
 - ・ 必要に応じて養生を行って下さい。

※ 施工後は凍害を受けないように管理して下さい。

CREDESCENCE

クリディエンス株式会社

フォスロック日本総代理店

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 1-1-3-3F

TEL: 03-4590-0200 FAX: 03-3409-3898

URL: <http://www.crdc.co.jp> E-mail: crdc@crdc.co.jp



製造元:

Fosroc Global Trading Limited

改定日: 2009年11月1日

本製品に関するお問い合わせ、ご用命は